

Маресюре СА

Пленкообразующий состав на основе растворителей, для ухода за раствором и бетоном; возможно последующее окрашивание

НАЗНАЧЕНИЕ

Защита свежееотформованного бетона, цементного раствора или штукатурки, снижение риска образования микротрещин, из-за пластической усадки, которая проходит за счет быстрого испарения воды из смеси под действием ветра и солнца, до минимума.

Примеры использования:

- Защита свежееуложенного бетона:
 - промышленные полы;
 - наружные мощения (дороги, паркинги);
 - взлетные полосы аэропортов;
 - фасадные поверхности дамб;
 - мосты;
 - каналы;
 - резервуары.
- Защита бетонной поверхности, которая отремонтирована материалами ряда **Mapegrout** и **Mapefinish** перед окраской **Elastocolor Paint** или затиранием штукатуркой **Elastocolor Rasante**.
- Защита новой бетонной поверхности перед нанесением **Elastocolor Rasante** или окрашиванием **Elastocolor Paint**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маресюре СА - это продукт на основе синтетических смол в растворителе, который образует непроницаемую для воды и воздуха однородную пленку на поверхности бетона. Продукт отвечает

Стандартам UNI 8657 и UNI 8658 согласно пленкообразующим составам для защиты бетона.

Маресюре СА обеспечивает надежную защиту, препятствует быстрому испарению воды с поверхности бетона, который подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится в жестких условиях быстрого высыхания под воздействием ветра, в условиях низкой влажности или высокой температуры окружающей среды и бетона.

Применение **Маресюре СА** дает следующие преимущества:

- лучшее развитие механической прочности (недостаток воды в твердеющем бетоне может снизить прочность более чем на 50%);
- повышает износостойкость поверхности;
- уменьшает пыление поверхности;
- уменьшает растрескивание;
- исключает традиционные способы защиты поверхности твердеющего бетона, такие как вода, мокрая ткань, мокрый песок и др.;
- быстрое и легкое нанесение;
- снижает трудозатраты и улучшает организацию выполнения работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Консистенция:	жидкость
Цвет:	янтарный
Плотность (г/ см ³):	0,98 ±0,02 при +23°С
Концентрация (%):	14 ±1
Специфическое действие:	защита поверхности бетона от быстрого испарения воды
Вязкость (F 4 по Форду):	17 сек.
Срок хранения:	24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом месте
Опасность, согласно ЕС 99/45:	Огнеопасно. Перед использованием ознакомьтесь с "Инструкцией по технике безопасности" и информацией на упаковке, а также в Паспорте Безопасности
Таможенный класс:	3206 90 91
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ	
Время высыхания (UNI 8658):	70 мин. (при +23°С)
Водоудерживание (UNI 8657):	0,48 кг/м ² (уменьшение воды после 72 часов применения)
Температура применения:	от +5°С до +35°С

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не разбавляйте **Маресуре СА** водой или другими растворителями.
- Не наносите **Маресуре СА** на неабсорбирующие поверхности.
- Не наносите **Маресуре СА** поверх **Mapelastic**.
- После нанесения основание не должно иметь стекловидную поверхность.
- Используйте продукт при температуре от +5°С до +35°С.
- Не наносите **Маресуре СА** если предвидится дождь.
- Перед окраской бетон, обработанный **Маресуре СА**, необходимо выдержать минимум три недели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Маресуре СА наносят на поверхности раствора или бетона одинарным равномерным слоем.

В случае использования **Маресуре СА** в технологии с немедленной распалубкой или скользящей опалубки, материал наносится на отформованные конструкции сразу после удаления опалубки.

Приготовление

Маресуре СА готов к использованию и не должен разбавляться растворителями. Осторожно перемешивайте продукт перед использованием.

Нанесение

Равномерно нанесите валиком или распылителем тонкий слой **Маресуре СА** на поверхность бетона или раствора.

Очистка

Инструменты для нанесения продукта очищаются с помощью уайт спирит до того как **Маресуре СА** высохнет.

РАСХОД

Средний расход - 110-150 г/м².

УПАКОВКА

Маресуре СА поставляется в 10 кг канистрах.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения **Marecure SA** составляет 24 месяца в закрытых емкостях в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Marecure SA имеет высокую степень огнеопасности. Избегайте любых вспышек огня и не курите. Использование продукта может привести к сухости кожи и сонливости. Используйте защитные перчатки и очки. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.

При контакте с продуктом - обильно промойте участок тела водой. При необходимости обратитесь к врачу. Не утилизируйте продукт в окружающей среде.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю

глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.marepi.com

Референции по данным продуктам предоставляются по запросу и доступны на сайте www.marepi.com

Mapecure CA



СТРОЯ БУДУЩЕЕ

796-5-2015

Любое использование текста, фотографий и изображений
запрещено и преследуется законом

(UA) A.G. BETA