



Ultracoat Easy Plus

Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе с очень низким уровнем выделения летучих органических соединений (VOC) для деревянных полов, имеет высокую износостойкость и стойкостью к истиранию, не содержит N-метилл-пирролидон. Также подходит для полов с высоким уровнем пешеходного движения

НАЗНАЧЕНИЕ

Финишное покрытие с высокими защитными свойствами, износостойкостью и стойкостью к истиранию для традиционных и полированных деревянных полов, а также полов, требующих ремонта. Используется для напольных покрытий в зданиях жилищного и коммерческого назначения с высоким уровнем проходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultracoat Easy Plus - однокомпонентный лак на основе алифатических полиуретаново-поликарбонатных смол, модифицированных полиакрилатами на водной основе, характеризуется отличной стойкостью к истиранию и образованию пятен, высоко прозрачный и высокой укрывистостью.

Благодаря прозрачности имеет отличный от стандартных лаков на водной основе финишный вид и придает паркету привлекательный теплый оттенок.

Ultracoat Easy Plus не содержит растворителей и N-метилл-пирролидон и имеет очень низкий уровень выделения летучих органических соединений (VOC).

Ultracoat Easy Plus имеет следующие фактуры: экстра маттовый (глянец 10), полуматтовый (глянец 30) и глянцевый (глянец 60).

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Ultracoat Easy Plus** при температуре ниже +10°C.
- Не используйте снаружи помещений.
- Не используйте материал для покрытия деревянных полов в местах с высокой проходимостью (открытые офисы, торговые центры, аэропорты и т.д.).

- Перед нанесением, акклиматизируйте материал к температуре окружающей среды, где он будет использоваться.
- Используйте только чистые емкости и инструменты.
- Для пород дерева с обильным выделением смол, рекомендуется проверить продукт на совместимость и, в любом случае, нанесение базового слоя **Ultracoat Universal** или **Ultracoat Premium**.
- Для получения ровной поверхности полностью удалите остатки материалов от предыдущих обработок.
- Условия окружающей среды и уровень остаточной влаги дерева во время укладки должны соответствовать текущим стандартам.
- В течение первых трех часов после обработки защищайте поверхность от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.
- Не используйте разные партии продукта для обработки одной и той же поверхности или на смежных поверхностях.
- Остатки продукта нельзя собирать обратно в ее упаковку. Частично использованные упаковки не должны храниться слишком долго.
- При высоких температурах рекомендуется разбавлять продукт 10% воды или **Ultracoat EL**.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Зачистите покрытие грубой и средней наждачной бумагой, затем с помощью пылесоса уберите всю пыль. Заполните все углубления и неровности поверхности, используя **Ultracoat Acqua Plus** или **Ultracoat Binder**, придерживаясь инструкции Технической карты

соответствующего продукта. После зачистки наждачной бумагой удалите все остатки пыли.

Подготовка продукта

Ultracoat Easy Plus готовый к применению материал. Встряхните материал перед использованием, вставьте фильтр в горлышко канистры и вылейте продукт в специальную емкость, которая идет в комплекте с продуктом. Перед тем, как закрыть канистру вытащите фильтр из горлышка и промойте его. Перед применением дайте материалу 5-10 минут выстояться. При необходимости, разбавьте материал, добавив 10% воды или **Ultracoat EL** (Директива 2004/42/CEE).

Нанесение продукта

Нанесите первый слой **Ultracoat Easy Plus** равномерным слоем, используя валик (**Ultracoat Roller Finish**). Через 3-5 часов нанесите второй слой **Ultracoat Easy Plus**. Через 8 часов зачистите поверхность сеткой **Ultracoat SR 180/220**, используя пылесос тщательно уберите пыль и нанесите еще один слой лака **Ultracoat Easy Plus**. Как альтернатива, можно использовать базовые покрытия на водной основе **Ultracoat Universal** или **Ultracoat Premium** в качестве первого слоя, которые наносятся валиком **Ultracoat Roller Plus**. Придерживайтесь инструкции и предписания Технических карт на соответствующие продукты.

Очистка

Пока материал еще свежий инструменты и остатки **Ultracoat Easy Plus** очищаются водой. После отверждения очистка осуществляется механическим способом.

РАСХОД

70-90 г/м² за один слой.

При нанесении второго слоя **Ultracoat High Traffic** или использовании **Ultracoat Universal** или **Ultracoat Premium** в качестве базового слоя, требуемый расход сокращается до 50-60 г/м² за один слой.

УПАКОВКА

5 кг канистры.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта составляет 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Easy Plus не является опасным согласно действующих норм и стандартов. В любом случае мы рекомендуем всегда использовать защитные перчатки и очки, а также придерживаться стандартных норм безопасности во время работы с химическими материалами.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



За более детальной информацией обращайтесь к последней версии Листа безопасности и Технической карты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии

предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные данные)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	прозрачный
Цвет:	жидкость
Плотность Ultracoat Easy Plus (г/см ³):	1.045
Вязкость по Брукфильду (мПа*с):	10 000
Класс опасности согласно Евронормы 1999/45/СЕ:	Не опасен. Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и использовании», информацию на упаковке и Листе по безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при +23°C и отн. влажности 50%)

Высыхание:	20 минут
Не липнет при прикосновении:	35-40 минут
Максимально дозволенное разбавление (Директива 2004/42/СЕЕ):	10% чистой воды или Ultracoat EL
Зачистка:	через 8 часов
Нанесение следующего слоя (без зачистки):	через 2 часа, в течение максимум 5 часов
Пуск в эксплуатацию:	36-48 часов

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия (нанесение слоев перекрестным способом) (%):	100
Стойкость к истиранию (тест по Таберу - диск CS 10, 1000 оборотов, 1000г) (мг):	18
Фактор глянца:	экстра маттовый (глянец 10) - полуматтовый (глянец 30) - глянцевый (глянец 60)