

## **POLYCOLL**

Битумный клей на основе растворителя для холодного приклеивания полимерных битумных мембран на горизонтальных поверхностях.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Битумный черный клей на основе растворителя, содержит битум, углеводороды и добавки. Эта паста удобна в применении и может наноситься на горизонтальные поверхности (максимальный наклон – 10%), после высыхания образует гидроизоляционный слой между основанием и полимерной битумной мембраной. Снижает негативное влияние возможных трещин основания и проникновения воды под мембрану в случае просачивания воды.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Polycoll – специфическое средство для склеивания полимерных битумных мембран, что требуют финишной обработки нижней стороны песком или тальком. Приклеивание может осуществляться к старой полимерной битумной мембране и, в тоже время, к новым слоям поверх бетонных и деревянных поверхностей. Рекомендуются для использования в местах, где запрещено использование огня, или для нанесения полимерных битумных мембран на бетонные или деревянные основания. Рекомендуются для нанесения битумных полимерных мембран на деревянные крыши, где запрещено использовать огонь.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Поверхности должны быть чистыми и сухими, очищенными от масла, пыли или смазки. Материал готов к использованию и наносится с помощью зубчатого шпателя или специальных инструментов для такого нанесения.

Расход Polycoll составляет примерно 1кг/м<sup>2</sup>, но это зависит от типа поверхности.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
ВНЕШНИЙ ВИД	Паста
ЦВЕТ	Черный
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C В КГ/Л	1,28-1,38
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 130°C	77%-82%
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ (ЗАКРЫТОЕ ЖЕСТЯНОЕ ВЕДРО)	>40°C

ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ 5.5 ОБ/МИН ПРИ 5°С	36.000-43.000 сПз
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+5°С/ +35°С
СРОК ХРАНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	В 24 месяца

<b>УПАКОВКА, СРОК ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	
Упаковка	Ведро по 5кг и 25кг
Очистка инструментов	После использования очистьте инструменты с помощью обычного растворителя.

## **НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Смотрите лист безопасности