

PRONTO

PRONTO – холодная битумная многокомпонентная смесь с битума, эмульгаторов, что были отобраны в инертной среде. Идеально подходит для ремонта и технического обслуживания дорог, которые требуют быстрого ремонта и практического применения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

PRONTO – холодная битумная многокомпонентная смесь с битума, эмульгаторов, отобранных в инертной среде. Идеально подходит для ремонта и технического обслуживания дорог, которые требуют быстрого ремонта и практического применения.

НАЗНАЧЕНИЕ

PRONTO рекомендуется как первая помощь при незначительном ремонте и реставрации дорожного асфальта, для восстановления небольших поверхностей, ямочного ремонта дороги, заделки маленьких трещин на дороге. Эти работы можно выполнять без остановки дорожного движения. Если нанесения осуществляется с другими целями и отличается от вышеперечисленных в данной технической карте, то ответственность потребитель берет на себя.

НАНЕСЕНИЕ

PRONTO – готовый материал, что не требует специальной подготовки поверхности и особых инструментов. В любом случае перед использованием рекомендуется очистить поверхность от пыли или застойной воды, где должен наноситься PRONTO. Материал предназначен для использования в любое время года, несмотря на дождь и холодную погоду, так как материал не боится влаги и мороза.

После нанесения возобновленное дорожное движение обеспечит отличное уплотнение обработанной поверхности.

В упакованном виде PRONTO чувствителен к изменениям температуры. При низких температурах консистенция материала может быть слишком плотная, что затруднит нанесение. Напротив, при высоких температурах PRONTO может быть очень мягким, и могут возникнуть проблемы с высыханием.

Необходимо избегать хранения материала вне помещения слишком долгое время.

Рекомендуется использовать свежий материал и не хранить его на протяжении нескольких сезонов. После применения PRONTO летом распылите на обработанную поверхность небольшой слой бетона, а зимой – тонкий песчаный пласт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ВНЕШНИЙ ВИД	Твердое тело
ЦВЕТ	Черный
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C	1,700 кг/м ³
ЖИДКАЯ ДОБАВКА-ПЛАСТИФИКАТОР	дорожный битум 70/100 (EN 12591) с процентным отношением смеси составляет 5.6 (битум + добавка)
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	5÷35°C
РАСХОД МАТЕРИАЛА	16 кг/м ² на каждый сантиметр толщины
ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ	Минимум 2-3 см. Максимум 5-6 см.

СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ	
СМЕСЬ	Известняк (песок и раскрошенный материал)
СВЯЗУЮЩЕЕ	Дорожный асфальт
ЖИДКАЯ ДОБАВКА	Смесь адгезивных добавок и специальных пластификаторов

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ОЧИСТКА ИНТРУМЕНТОВ	
УПАКОВКА	Мешок 25 кг
ХРАНЕНИЕ	Храните материал в закрытых мешках в защищенном месте, оберегайте от воздействия атмосферных явлений, таких как УФ-лучи, дождь или холодная температура (ниже, чем 5°C) При правильном хранении материал применимый для работы в течение 4-6 месяцев с даты фасовки, указанной на мешке.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Смотрите лист безопасности